

GERENCIA DE SERVICIO TECNICO	OAXACA ISO 9001:2000 REGISTRADO
PAPEL : PREMIUM PESO BASE: 48,8 g/m ² 30.0 #	DOC. 7.1 CAL 03 FECHA REV. 01 DE JUL 2010 PAG. 02 DE 20

EL PAPEL SUSTENTABLE

CARACTERISTICAS	UNIDADES	ESPECIFICACIONES			METODO TAPPI
		MIN	STD	MAX	
FISICAS		MIN	STD	MAX	
PESO BASE	g/m ²	47.5	48.8	50.3	T-410
CALIBRE	1/1000"	2.80	2.90	3.00	T-411
RUGOSIDAD BENDTSEN	ml/min	80	120	160	SCAN-P21
POROSIDAD BENDTSEN	ml/min	120	150	200	SCAN-P60
HUMEDAD	%	7.0	7.5	8.2	T-412

MECANICAS	UNIDADES	ESPECIFICACIONES			METODO
		MIN	STD	MAX	
MECANICAS		MIN	STD	MAX	
TENSION SM	Kg/15 mm	3.3	3.5	-	T-494
RAGADO ST	gf	24	28	-	T-414
ENCOLADO (GOTA)	seg.	100	140	-	T-432

OPTICAS	UNIDADES	ESPECIFICACIONES			METODO
		MIN	STD	MAX	
OPTICAS		MIN	STD	MAX	
BLANCURA	% ISO	57.0	58.0	59.0	T-525
OPACIDAD	% ISO	92.0	94.0	-	T-519
TONO	L	78.0	79.0	80.0	T-524
	a	-0.2	0.1	0.4	
	b	2.5	3.0	3.5	
LIMPIEZA	ppm	-	-	100	T-437

ING. ALEJANDRO BRAVO GAMEZ
GERENTE DE SERVICIO TECNICO

COPIA NO CONTROLADA